

GENIUS SPRAY



G20 GENIUS SPRAY



G41 GENIUS SPRAY



G60 GENIUS SPRAY



G61 GENIUS SPRAY

<b>Použití</b>	Ochrňuje mechanicky zatěžované díly. Speciální složení účinných látek té nejvyšší kvality, zajišťuje maximální účinnost za všech podmínek. Předchází rezivění a to i v extrémních podmínkách. Odpuzuje vodu a dokonale chrání před vlhkostí a vodním kondzátem.	Profesionální lithiové mazivo pro mazání ložisek, pouzder, kloubů, čepů, průchodek. Snižuje tření a usnadňuje fungování pohyblivých kovových částí. Nestéká a zůstává přilnavé k podkladu.	Zinkový sprej. Vytváří dlouhodobě odolný kovový povlak, který chrání všechny kovové povrchy od oxidace. Tvoří jednotlou přetíratelnou vrstvu, která odolává atmosférickým vlivům a to i v obzvláště těžkých a přetrvávajících podmínkách.	Zinkový sprej s vysokým obsahem zinku (98%). Vytváří dlouhodobě odolný kovový povlak, který chrání všechny kovové povrchy od oxidace. Tvoří jednotlou přetíratelnou vrstvu, která odolává atmosférickým vlivům a to i v obzvláště těžkých a přetrvávajících podmínkách.
<b>Funkce</b>	Pro odblokování, jako mazivo, ke zvýšení tepelné odolnosti, vodoodpudivosti, jako čistič, odmašťovač, penetrace, rozpouštědlo, proti oděru, k ochraně.	Zabraňuje oděru, voděodpudivý, tepelně odolný.	Ochrana povrchů, zabraňuje oxidaci, přetíratelný.	Ochrana povrchů, zabraňuje oxidaci, přetíratelný.
<b>Obsah</b>	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml
<b>Úhel aplikace</b>	360 °C	-	-	-
<b>Provedení</b>	Tlakový obal z pocínovaného plechu			
<b>Tlaková odolnost nádoby</b>	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
<b>Barva</b>	Bezbarvý	Světle hnědá	Světle šedá	Tmavě šedá
<b>Zápach</b>	Bez zápachu	Typický pro rozpouštědla	Typický pro rozpouštědla	Typický pro rozpouštědla
<b>Relativní hustota při 20°C</b>	0,75 ÷ 0,80 g/ml	0,75 ÷ 0,80 g/ml	0,75 ÷ 0,80 g/ml	0,75 ÷ 0,80 g/ml
<b>Bod vzplanutí</b>	< 0°C	< 0°C	< 0°C	< 0°C
<b>Tlak při 20°C</b>	6/8 bar	4/6 bar	4/6 bar	4/6 bar
<b>Tepelná odolnost (75µm)</b>	-	-	400°C	400°C
<b>Procentuální obsah zinku v sušině</b>	-	-	10 %	60 %
<b>Doba schnutí – zavadnutí</b>	-	-	10 min.	10 min.
<b>Doba schnutí – dotyk</b>	-	-	20 min.	20 min.
<b>Skladování</b>	Skladujte uzavřenou nádobu v temperovaných prostorách ve vertikální pozici.			
<b>Varování</b>	Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 °C Neotvírejte násilím, nepodpalujte ani po použití. Vyvarujte se elektrostatického náboje. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na jakékoli žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Při manipulaci nekuřte.			
	Tyto informace, i když spolehlivé, musí být považovány za indikativní. Z jejich respektování nevyplývá žádná zodpovědnost na straně výrobce ani dodavatele, včetně porušení jakýchkoli patentů či licencí. Je na zodpovědnosti uživatele, aby zkontroloval vhodnost užití produktu pro konkrétní aplikaci.			